

I. R. SCUOLA INDUSTRIALE
PINNEZZO

SEZ... DIURNA...

ANNO SCOLASTICO 1912-13

CORSO..... I (III ANNO).....

NOME

Tecnologia

meccanica del legname

Fisiologia delle piante

Legname.

Pochissimi prodotti del suolo si conoscono che ricevono un uso così esteso ed importante e possiedano proprietà tanto utili a tutte le industrie quanto il legname. Non vi è la più minima cosa che non si faccia uso di questo materiale.

L'uso del legname nelle svariate industrie è fondato sulle diverse sue facoltà tecniche dipendenti dalla natura e conformazione delle piante che lo producono.


Osservando la sezione verticale all'asse di un albero vediamo il legno depositato in zone o tracce che si chiamano anelli annuali e raggi midollari.

Così questi anelli sono più o meno distanti, più o meno grossi a seconda della vegetazione. Procedendo dall'interno all'esterno della sezione di un albero troviamo:

I. Midollo

II Cuore del legno o legno fatto

III Alburno



Corteccia.

In questo riguardo vi sono:

Piante a solo alburno come l'acero, il ^(Stomachum) sorbo ec....

Piante ad alburno e legno fatto p.e. il larice, la quercia, il ^{corno}

Midollo

Nel centro delle piante esiste il midollo da tutte posseduto. Osservando da vicino il tessuto vediamo che il midollo possiede una grana diversa dalla materia del legno e che questa grana midollare che si estende dal centro alla periferia produce i così detti raggi midollari che si trovano sparsi nel legno con una certa irregolarità chiamandosi raggi midollari principali e secondari.

Staccando il legno longitudinalmente alla direzione dei raggi midollari questi appaiono lucenti e si distinguono assai bene ad occhio nudo. Il midollo esercita sulla solidità del legno la sua influenza poiché per esso si prepara messo il legname in lavoro il midollo dev'essere allontanato.

Gli anelli annuali si formano nel modo seguente: appena si apre la stagione vegetativa, primavera, a quattro gradi Celsius ($4^{\circ}C$) si deposita uno strato di cellule sul legno già esistente fra questo e la corteccia. Le cellule depositate

sul legno (materia bianchiccia ricchiosa) s'induriscono e legnificano,

ma però il legno formato in primavera è meno denso

perche una porzione delle sostanze che dovrebbero condensarlo

passano a costituire i germoli, le foglie, i fiori nonché le

gemma fruttifere quando lo sviluppo è compiuto allora diviene

maggiori la quantità delle sostanze che si depongono sopra

questa ^{parte} zona di legno primaverile questo adden-

samento raggiunge il suo massimo sviluppo in autunno

ed in principio dell'inverno quando i succhi si fermano

Ogni anello annuale è quindi distinto in tre parti cioè:

I Legno di primavera.

II Legno d'estate.

III Legno d'autunno.

Dal maggior o minor spessore degli anelli annuali dipende

la durata del legname.

In genere i

legnami resinosi

sono snelli più





stolfi dei legni cedui

e la parte di legno




primaverile nei primi

è meno densa di

quella dei secondi.



a. Pellicola
b. Protoplasma
c. Pellicola staccata
d. Granulo cellulare
e. Sugo



La conformazione degli anelli annuali non è sempre l'egual
dipendendo essa in special modo:
 I. dal clima del luogo.
 II. dalla quantità delle foglie.
 III. dal modo di crescere della pianta se all'aperto, o nel
mezzo o nel limitare del bosco.
 La bontà del legname dipende generalmente dai suoi
anelli e questi saranno regolari:
 I. quando la pianta non è soffocata dalle altre quindi
isolata.
 II. quando i rami sono regolarmente disposti.
 III. quando il fusto cresce dritto.

Gli anelli legnosi si presentano sotto una distinzione
diversa e si vedono assai bene nei legni dolci, abete,
larice, pino, ecc. nei quali il legno primaverile presenta
molti pori; nell'olmo, frassino, castagno e quercia il legno
primaverile presenta molti pori rotondi.

Nel faggio, acero pioppo gli anelli si distinguono malissimo e
qualche volta convien colorire la sezione di queste piante
per conoscerle.

La conformazione degli anelli annuali non è sempre l'egual
dipendendo essa in special modo:

Fibre degli alberi.

La maggior o minor difficoltà della lavorazione del legname
dipende dalla struttura che il medesimo presenta ed in
questo riguardo:

I legnami a fibra fina e stretta contenente raggi midollari
piccoli p.e. acero, betula, salice, fontano pu-

I legnami a fibra grossa che nella rottura si scheggiano;
p.e. quercia, olmo, etc.

I legni a fibra breve che non si scheggiano nella rottura
p.e. carpino, faggio, etc.


Se le fibre del legno sono diritte la loro lavorazione è
facile e sicura; se al contrario sono intrecciate e attorti-
gliate è sempre difficile ed incerta.

Le strutture fina sono quei legnami che si puliscono facil-
mente p.e. la noce, il bosso, il pero, etc.

Colore del legno

Il colore dell'originale cellulosa che cambiasi in legno
è sempre bianco, ma il legno che si forma prende
diverse tinte a seconda delle sostanze che contiene.

In genere il colore del legno verde esposta all'aria



è diverso da quello che assume quando è secco p.e.
il legno d'ontano che appena tagliato ha un bel color
rosso-carne in mezz'ora prende una tinta gialla-
rossastro, il gelso appena tagliato presenta un bel
color giallo-vivo dopo ventiquattr'ore diventa oscuro
somigliante al mogano.

Legnami che contengono sostanze coloranti p.e. tannino,
prendono, col contatto del ferro color nero p.e.
la quercia il castagno, il carpino ecc.

In generale il colore che indica il legno più sano
è il giallo-chiaro e anche il giallo un poco oscuro,
mentre le macchie grigie verdastre oblunghe sono
sempre indizio di una fermentazione già incominciatà.

Peso specifico del legname

Il peso specifico di un legname è in diretta relazione
alla durezza del medesimo, il peso specifico è essandosi
differenti dalla condizione della località da cui proviene
come dalla sua età e dalla stagione in cui fu tagliato.
Lo stesso ed il medesimo legname può presentare diverso
peso specifico a seconda del grado di stagionatura ed a
seconda se viene seccato naturalmente o artificialmente.

Il legname ceduo verde contiene il 42-52 % d'acqua
e legnami resinosi o coniferi il 57%.
Legnami asciuti stagionati naturalmente
contengono ancora l' 8-10 % d'acqua
L'acqua si lascia allontanare solo per mezzo della
stagionatura artificiale cioè il calore
Tutti i legnami stagionandosi diminuiscono di volume
e cioè trasversalmente alle fibre legnose dal 3-10 % ed
in lunghezza l' 1 %.

La diminuzione di peso, poi, è grandissima p.e. il
legname giovane di quercia, faggio, olmo ecc. perdono
dissecandosi circa $\frac{2}{3}$ del loro peso verde; alcuni altri
come l'ontano, il pioppo, il pino, etc $\frac{1}{3}$ - $\frac{1}{2}$ del loro peso
verde.

Il peso specifico dei legnami viene determinato senza
tener conto dei pesi poiché tenendo conto di questi
sarrebbe più pesante dell'acqua.

La tabella seguente presenta i pesi specifici di
diversi legnami prendendo la media di diversi autori i
quali tutti differiscono ai molti esperimenti fatti

Tabella del peso specifico dei legnami; media di 1m^3

Nome del legno

Acer

Frassine

g nocastano

Tilio

Basso

Ciliegio

Dorniolo

Sambuco

Ontano

Druogno (rusino)

Abete rosso

" bianco

Larice

Pino

Cipresso

Ginepro

Tasso

Betulla

Carpino e carpinella

allo stato verde per kg	allo stato secco per kg
----------------------------	----------------------------

0.969 0.682

0.985 0.669

0.906 0.553

0.760 0.481

— 0.915

— 0.715

— 0.972

— 0.695

0.833 0.494

— 0.762

0.830 0.447

0.937 0.483

0.845 0.620

0.840 0.535

— 0.664

1.070 0.675

1.075 0.801

0.963 0.680

1.058 0.749

Nocciole

Quercia

Castagno

Faggio

Salice

Pioppo tremulo

Platano

Gelsso

Olmo

Oliveto

Perso

Pomo

Robinia

Sorbo selvatico

Noce

cedro

Mogano

Ebano

Pallisandro

0.920 0.545

1.062 0.763

0.990 0.635

0.955 0.732

0.710 0.452

0.820 0.517

0.885 0.639

0.820 0.517

0.955 0.712

0.935 0.690

1.015 0.697

1.007 0.697

0.865 0.740

0.980 0.777

0.915 0.641

0.534 0.534

0.905 0.905

1.204 1.204

1.100 1.100

Descrizione dei legnami.

Abete.

L'abete a un colore giallo rossiccio e se ne conosce di diverse specie fra le quali l'abete rosso e l'abete bianco. Il primo viene usato per mobili e per altri oggetti, è il migliore per la fabbricazione d'strumenti musicali, e si chiama anche abete comune. L'abete bianco viene raramente usato per la costruzione di mobili, ma s'adopera in preferenza nelle fabbriche e per lavori più grossolani e casse da impacco. Nel dissecarsi prende in breve una tinta scura e si screpolata facilmente.

Larice

Il legno di larice ha l'alburno bianco mentre il legno fatto a una tinta rossiccia e verso il midollo un rosso più intenso. Il legno di larice è un albero pregiuolissimo sia per bellezza che per buone qualità, più forte di tutti i legni resinosi e di maggior durata. Viene usato per bastimenti, per lavori idraulici e sotterranei, ridotto in travi e tavole serve anche per la fabbricazione di mobili e riceve

bella pulitura. In Svizzera e Savoia e nei paesi alpini in genere si usa per fabbricare case di legno che anno una lunga durata. Si usa per fodere di pareti, pavimenti e parchetti e per lavori in luoghi umidi.

Cirino

Il legno di cirino, detto anche pino cembra è di color giallo rossiccio cresce in montagna ed è assai buono da lavorare e di grato odore. Si adopera per l'intaglio e per la scultura, per giocattoli massimamente nella valle di Gardena, molto in uso per fodere di stanze e mobili d'ogni genere.

Pino.

Il colore del legno di pino è bianco rossiccio, mentre verso il midollo è più scuro. Molte sono le qualità di pini la più comune di queste è il pino silvestre. Per la sua durata il pino viene molto usato per lavori idraulici, per consolotti d'acqua, e per i falegnami alle volte sostituire il cirino.

Faggio.

Il legno di faggio à una tinta rossiccia, acquista molta durezza sottoponendolo all'azione di un forte calore. Il legno di faggio si altera facilmente se esposto al secco e all'umido e vā soggetto a fenderse ed altarlo. Per questo motivo non se lo ritiene legno atto e buono a durevoli costruzioni, ma però si può valersene con buon risultato quando dopo aver tagliata la pianta al principio dell'autunno ed aver lasciato secare il legno per un anno indi per cinque fino a sei mesi immerso nell'acqua esso può essere usato in questa maniera anche per costruzioni idrauliche. In certi paesi si fa molto uso per la tornitura di oggetti di cucina, scodelle, cadiini, cucchiai, mestoli lavorandolo ancora verde. Si adopera per mobili di legno massiccio, per pavimenti stradali e per alberi da ruota d'acqua. Un'importanza grande è il faggio nella fabbricazione di sedie ed altri mobili di legno curvato, finalmente per variati oggetti dell'economia domestica e per la preparazione del carbone.

Frassine.

Il legno di frassino è di color bianchiccio mentre verso il midollo ha una tinta più oscura. Il legno frassine è compatto, ricco di cellule come la quercia. Si usa molto per lavori da falegname, per mobili, e per attrezzi domestici nonché per la costruzione di carri e carrozze. Molto ricercato il frassine ungherese per le sue belle macchie.

Acero.

L'acero è di color bianco un poco venato in giallo. L'acero in genere fornisce uno dei migliori legnami bianchi e leggero brillante e capace di bella politura. Si adopera per mobili ridotto in tavole e rimessi indi per intarsio e mosaico, per la costruzione di parchetti, fusti da fucile, piatti e scodelle per cucina; chiodini da scarpe si usa per l'intaglio e per strumenti di musica, oggetti di galanteria e di tornitura.

Tasso

Il legno di tasso ha un color rosso bruno con stretto albero di color bianco giallognolo; è assai ricercato dall'ebanista e dal tornitore perchè è un legno che s'accosta di più ai legni orientali e di facile lavorazione atta a ricevere un bel lustro ed a colorirsi in nero imitando l'ebano. Questo legno si adopera per lavori di tornitura e per fodere di lapis. Qui in Ampezzo si adopera per l'intarsio e mosaico.

Betulla

Il legno giovane di betulla è un color bianco giallognolo, se ne conosce da 14 a 15 specie, ma la più comune è la betulla bianca.

Questo legno a fibre sottili, è compatto, molto tenace e si lascia facilmente lavorare gode della preziosa qualità di non fendersi e di non andare soggetto ai vermi. Si usa per costruzioni di carri per cerchi da botte, per viti di torchielli e da banco e qualche volta per mobili di legno curvato. La sua corteccia si adopera per diversi oggetti come per scatole da tabacco con impressioni a basso rilievo.

Pioppo

Il pioppo ha un color bianco giallognolo ed alle volte bianco come l'acero. Piante di pioppo se ne conoscono diciotto specie, le principali sono: il pioppo bianco, il pioppo nero, il pioppo d'Italia detto anche pioppo piramidale, il pioppo tremula ecc... .

Il legno di queste piante è assai tenero e molto spugnoso che non si può ben lucidare, in genere questo legno si adopera in lavori grossolani, in luoghi arcuati, ridotto in tavole, per casse d'imbarco essendo molto leggero. Se migliori specie vengano usate per lavori d'intaglio e quale legname di fusto, per rimessare. Buon materiale per stecchi di fiammiferi e per la fabbricazione della carta. Il suo carbone si adopera per disegno, per la polvere da fucile e da mina, mentre la sua corteccia viene usata per la concia delle pelli.

Tilio

Il colore di questo legno è bianco e verso il midollo un poco più oscuro, se ne è di parecchie specie fra cui il tiglio a larghe foglie o di Olanda, il tilio a piccole foglie, ed il tiglio argenteo. Il tilio è fibre compatte ma però molto tenere e di facile lavorazione. Viene

adoperato nella falegnameria, ridotto in tavole, per la costruzione di mobili semplici e quali legni di fusto o mobili rimessati. Le migliori specie, per l'intaglio e la scultura, per la costruzione di vetture e per lavori di trecce.

Ciliegio

Il colore di questo legno è bianco rossiccio con anelli annuali molto marcati. Il ciliegio presenta molte varietà ed il suo colore si può renderlo più intenso lasciandolo immerso per 24 ore nell'acqua di calce. Esso è di fibra fine e si adopera per la costruzione di mobili e nella tornitura perché riceve un bel lucido.

Il ciliegio detto marasca produce una piccola ciliegia acida che si fa il maraschino. Si adopera per bastoni da passeggio per canne da pipa per oggetti di galanteria e acquisti da disegno nonché stecche da ventaglio.

Ontano o Alno (onixia o onio)

Il legno d'ontano è di color verdognolo altre specie rosso-bruno e rassomiglia al legno di pioppo (sotto il rapporto della sua tessitura) ma è più consistente di quello. È capace di acquistare un bel lucido quantunque molto

spugnoso. Viene usato per mobili ed alle volte come legname di fusto e legno ricercato dai tornitori. Esposto all'aria viene facilmente attacato dal tarlo. Si usa per costruzioni idrauliche avendo nell'acqua lunga durata. Si adopera per fodere di lapis modelli da fusione e per scatole da sigari.

Pero

Il legno di pero ha una tinta rossiccia mentre verso la cappaia di piante vecchie e nelle radici il suo colore è rosso-rosso.

Prima di lavorarlo bisogna assicurarsi che sia ben secco perché nel disseccarsi si restringe molto. Si adopera per denti di ruote oggetti per disegno come squadre e squadretti, si usa per mobili, per l'intarsio moraico e tornitura e per la scultura.

Tinto in nero sostituisce l'ebano. Viene anche adoperato per lettere da stampa e per disegni di macchine.

Pomo o Melo

Il pomo ha una tinta rossiccia ed è molto analogia col legno di pero ma alle volte non duro come quello. Ha però un tessuto fino e quello proveniente da vecchi alberi

presenta bellissime vene di color rosso-bruno. Lo si riduce ordinariamente in tavole ma prima di adoperarlo deve essere molto stagionato altrimenti si fende e si incarva, ed è facilmente attacato dal tarlo. Viene adoperato per gli stessi usi come il legno di però.

Castagno

Il legno di castagno à un color bruno pallido e si divide in castagno comune cioè da faggio ed in castagno selvatico. Il castagno resiste poco ai lavori esposti continuamente all'aria soggetto al tarlo interno molto facile senza che all'esterno si palesi in nessun modo. Diventa col tempo più duro e fragile. Questo legno si confonde facilmente con quello di quercia e olmo e la sua fibra à quasi la stessa apparenza. Si adopera con vantaggio per lavori sott'acqua avendo molta durata come la quercia. È adatto per lavori di botti o mastelli, e dà eccelente carbane.

Salice

Il legno salice è di color bianco un poco venato in giallo. Se ne conosce circa 200 specie. Le più comuni sono il salice bianco, il salice viminale, il salice caprino, il salice tremula ecc... Il legno di salice ha molta affinità

col legno d'ontano e col pioppo, è compatto e si usa spesse volte per lavori da tornitore e da falegname, ed il salice bianco e viminale viene usato per diversi lavori di treccia, panieri, ceste, sedie, poltrone e tavolini. Il salice fragile ridotto in tavole per casse d'imbarco.

Sorbo

Il legno di sorbo à un color bianco simile all'acero, se ne conosce due specie cioè: il sorbo comune ed il sorbo selvatico oppure degli uccelli. Ambidue sono legno finissimo assai duro e compatto ed otto a ricevere un bel lucido. Si adopera dai falegnami ed ebanisti spesse volte invece dell'acero, per denti da ruota, per viti e madreverdi, eccelente materiale per parti di macchine.

Olmo

Questo legno à un color bruno e verso il midollo un poco più oscuro. Il legno di olmo è assai compatto e di facile lavorazione. Si usa nelle costruzioni idrauliche essendo nell'acqua incorruttibile, per la costruzione di mulini, ruote d'ingranaggio costruzioni di carri e bastimenti e nelle fabbriche per travature coperte e lavori di cantine. Si adopera inoltre per tornitura e per casse da fucili ricevendo bella politura.

ridotto in tavole e rimessi per la costruzione di mobili

Carpine o Carpinello.

Il legno carpine à una tinta rossiccia un poco più oscura dell'acero, à una tessitura fina e compatta tenace ed elastica. Viene adoperato per lavori di carri e carrozze e per gli svariati attrezzi da falegname, come pure per lavori d'intaglio e tornitura.

Ipocastano.

Il legno d' ipocastano à un colore assai bianco con venature poco marcate. Il legno stesso è tenero spugnoso, filamentoso e di qualità cattiva. Siccome è spugnoso assorbe facilmente l'acqua e perciò infacilisce presto si usa per l'intaglio ordinario, per casse d'imbarco e zoccoli ed in rari casi per intarsio.

Prunio.

Il legno di prunio ha un color bruno e verso il midollo più oscuro. Il prunio comune ha qualche relazione col ciliegio e riceve nei lavori un bel lucido. È un legno buono per falegnameria, per tornitura e intarsio, per oggetti di galanteria, come spine da botti, utensili di cucina e bocchini da pigiare.

Platano.

Il legno di platano ha un color bianchiccio bruno e proviene dall' America. Il platano è circondato da poco alburno ed è simile al faggio, però l'occhio esperto sa bene distinguere.

Questo legno va soggetto facilmente al tarlo, si lascia ben pulire e si conserva bene nell'acqua. Si presta per lavori da falegname ed ebanista, per tornitura e costruzioni di navi.

Noce.

Il legno di noce ha una tinta bruna e le radici danno un legno con macchie più oscure e di bella qualità. Il legno noce è di tessitura forte e di facile lavorazione. Il tarlo ne ataca facilmente l'alburno e se ne distinguono più specie. Il legno noce nell'acqua ha una durissima durata ed il vantaggio di non contorcersi ne screpolarsi è in casi assai rari. La resistenza lo rende utilissimo per la costruzione di alcune parti di macchine, e lo stipetato per mobili, per tornitura, per l'intaglio e festi da facile

Mogano (Acagiu).

Il legno di mogano è di color rossiccio, indigeno dell' America dell' Isola di Cuba, delle isole Canarie e dell' Africa. Il mogano fornisce buon legname per mobili, contiene sostanze resinose e coloranti, una gamma utile nella composizione delle vernici, un frutto detto noce di Acagiu dal quale si ottiene spirito ed aceto. Si usa per rimessi per mobili, cassettoni da Sigari e modelli per la fusione di metalli.

Quercia.

Genere di pianta notevole per l' altezza del suo fusto (25 più metri). Il maestoso portamento e la bellezza del denso suo fogliame. se ne conosce 280 specie, 148 specie ne produce l' Asia, 120 l' America, il resto l' Europa, mentre l' Australia non ne produce veruna. La quercia cresce bene fino all' altitudine di 920 metri dal livello del mare a maggiore altezza cresce stentatamente. Certe specie raggiungono l' età di 20000 anni. Una specie curiosa è la specie Quercia Sover il cui merito principale sta nella sua corteccia o scoria fungosa detta Sughero, tessuto leggero depresso elastico di cui si adopera massimamente nella fabbricazione dei terracotti. Oggetto importante di commercio della Spagna, della Francia e della Barberia.

La quercia è uno dei migliori legnami da costruzione. Le fibre del legno di quercia sono dritte separate qua e là da canelle interrotti. Il legno di quercia è il più solido dei legni d' Europa e le opere costruite con essa durano molti secoli e nell' acqua diventa assai duro. Si adopera per ruote, per cerchi da incudine e ~~e~~ campane, nella falegnameria si usa per mobili, per fodere e decorazioni interne per rimessi e parchetti e nelle cantine per botti e mastelli e si fa grande uso per la costruzione delle navi.

Bosso.

Il legno di bosso ha un colore giallo, è un legno finissimo e compatto e difficilmente si distinguono gli anelli annuali, è di facile lavorazione ed adatto per tutti quei lavori che richiedono molta resistenza. Esso si presta all' intarsio assai bene, ridotto in rimessi, per mosaico, e tornitura, per l' intaglio ed oggetti di galanteria, per pesni di macchine, e per cusinetti sostituisce l' acciaio ed il bronzo dando poco attrito. Cresce in siepi a diametro piccolo ed in piante a diametro abbastanza grosso nei giardini. Serve anche per fabbricazione di strumenti musicali, flauti e clarinetti.

Olive

Il legno di ulivo ha un color giallognolo con belle macchie. L'olivo ha piccoli anelli annuali ed adopera molto tempo per dissecarsi causa le cellule oleose che contiene. È eccellente legno per tornitura, per lavori di falegnameria e d'intarsio. Si lascia pitturare e levigare assai bene essendo un legname troppo poroso. L'olivo non resiste troppo alla calda causa l'olio che contiene.

Pallisandro o. Yacaranda (Noce d'India) (Ost-Indische Pallisander) per tar-kashi

Il legno di pallisandro a un color bruno rossiccio con macchie viollette, se ne conosce circa 30 specie quasi tutte provenienti dall'America. Le piante di quest'albero crescono a grandi dimensioni alte 25 e più metri. Una specie molto ricercata dagli industriali americani per il suo bel colore e per la sua pastosità nei lavori di tar-kashi è il pallisandro delle Indie occidentali. Si usa molto nella fabbricazione di mobili di lusso per intarsio e mosaico e per la tornitura.

Legno Reale Königsholz

Il legno reale è di color bruno violotto con vene rosso-brune come il pallisandro. Se ne conosce di molte specie, si adopera per cornici, oggetti di galanteria, per fare di

cufanetti e per l'intarsio

Palma

La palma è una delle più belle specie di piante che da un legno bianco simile all'avorio. Le palme che sono di molte specie appartengono tutte alle regioni calde dell'Asia, dell'Africa e dell'America. Il fusto di molte specie è utilissimo per la costruzione di mobili ed oggetti di galanteria.

Legno Rosa

Questo legno è un color rossiccio con venature molto marcate di color rosso scuro. Non cresce a grandi dimensioni e viene chiamato con questo nome pel suo bel colore e per il buon colore che esala. Si adopera spesso per la costruzione di mobili artistici, per intarsio e tornitura.

Ebano

Cresce di preferenza nelle Indie e nell'America meridionale è di color nero intenso, certe specie però sono meno nere e venato in grigio. In commercio si trovano Ebano cosiddetto del Madagascar. Il più nero di tutte le specie.

Si usa ridotto in rimesse per mobili e lavori d'intarsio, per mosaico e lavori di galanteria, per strumenti chirurgici e strumenti di musica.

Granatiglia

crece nelle Indie. Il legno di granatiglia è di color bruno rossiccio si usa per mobili di lusso per intarsi e mosaici molto ricercato dai toritori per oggetti di galanteria. Si adopera nella costruzione di attrezzi e strumenti musicali.

Guaiaco e legno santo

Questa legno è di color verde-bruno mentre l'alburno è di color giallo. Se ne conosce 5 specie la principale delle quali è il guaiaco delle officine o legno santo che proviene dall'America. È un legno molto duro alle volte di color olivastro ricco di una sostanza resinosa. Si adopera per intarsio per il suo color verdognolo, e per la sua durezza viene usato per cuscinetti di macchine. All'aria troppo secca fa piccole fenditure come il legno serpente.

Osservazioni.

Dai legnami resinosi si estraggono le resine e le trementine. Le piante però che in tal guisa vengono succhiata per lunghi tempi alle volte fino che si seccano non possono servire ad altro che per lavori ordinariissimi e per legna da fuoco. Questi legni si conoscano per la loro magrezza e povertà di linee, e soverchia quantità di gocce resinose.

Durezza del legname.

- È estremamente difficile determinare la durezza dei legnami dipendendo questa da molte cause fisiche. Diversi autori classificano i legnami secondo la loro durezza come segue:
- a) Molto duri, ebano e il legno ferro.
 - b) Essei, carpino e prunus selvatica.
 - c) Duri, bosso corniolo e bianco spinos.
 - d) Mediocremente duri, acero di montagna, ciliegio, tasso, frossine, prunus domestica, olmo, faggio, noce, castagno, pero, sorbo e quercia.
 - e) Tenui, abete rosso e bianco, cirmo e pino, ipocastano e ontano.
 - f) Molto teneri, pioppo salice e tilio.

Durata del legname

La durata dei legnami è quel periodo di tempo che scorre fra il loro impiego e quello in cui incomincia a decomporsi.

Il legno verde va molto più soggetto aquistarsi del legno secco. La durata dei legnami dipende da proprietà interne del legno stesso e da circostanze esterne. Le proprietà interne riguardo al loro peso specifico non è sempre un dato sicuro per giudicare la loro durata, perché molte specie di legni leggeri durano più di altri pesanti.

I legnami resinosi a peso specifico minore durano più di
alcuni sedici a peso specifico maggiore.

La durata d'ogni legname sta sempre in ragione diretta al
suo stato: cioè se impiegato sano la durata è maggiore e
viceversa se impiegato po' sano la durata è minore. Le
circostanze poi che concorrono sono:

1. All'asciutto il legname dura di più perchè non vi è
umidità sufficiente per promuovere la fermentazione delle sostanze
che contiene.
 2. Sott'acqua si conserva di più che all'aperto per mancanza di
aria la quale alimenta la putrefazione.
 3. Esposto alle continue variazioni di umidità ed asciutto il
legname dura meno perchè aria e umidità sono i fattori princi-
pali della putrefazione.
 4. Sotto terra si questa tanto più presto quanto più è il
terreno poroso umido e caldo.
 5. Il legno dura assai poco vicino a sostanze in putrefazione.
- I legnami riguardo alla loro durata si possono distinguere

✓ come segue:

Molto durevoli.

La quercia se proviene da clima temperato, e

l'olmo se proviene da località calde,

Il larice che abbia anelli sottili e ricco di resina,

Il pino proveniente da terreni sterili e che sia abbastanza resinoso,

Il cirmo il castagno ecc.

Durevoli

L'abete rosso ricco di resina,

L'abete bianco all'aperto e nell'acqua.

Il frassine se impiegato all'asciutto.

Poco durevoli

Il faggio durevole se è impiegato al coperto oppure sott'acqua,

Il carpino solamente in luoghi asciutti,

L'acero in luoghi asciutti;

La betulla ha una certa durata impiegato in lavori di carri e vetture,

Il pioppo tremula impiegato all'asciutto,

Il tilio se al coperto,

Il salice all'asciutto.

Come già è visto parlando delle diverse qualità di
legnami il faggio e la quercia possono durare benissimo
non alterati per molti secoli al contatto dell'acqua, ma
non hanno più la medesima resistenza rimanendo vicino

a sostanze in putrefazione oppure all' umidità e all' asciutto.
Il pioppo il tiglio il salice ecc posti che siano sott' acqua si distruggono rapidamente riducendosi in una informe poltiglia.

Proprietà della linfa

La linfa vegetale che rimane nel legno appena tagliato rischia su di sé i funghi e gli insetti i quali sono la principia cosa della corruzione del legno. Egli è perciò che si deve tagliare le piante in quella stagione nella quale esso contiene la minor quantità di linfa.

In questo proposito i legnami resinosi devono venir tagliati verso la fine dell'estate fino all'autunno, e devono subito venir scorpati. I legni cedui d'ogni genere devono venir tagliati in inverno ma non però quando sono gelati ossia all'epoca dei forti geli.

Possibilità o pieghevolenza.

La flessibilità s'intende la proprietà che a il legno di subire una dilatazione nello stiramento oppure impressione ed incurvatura prima di spezzarsi. Dun ciò s'intende che il legno si può più o meno allungare e comprimere. Tutti i legni hanno questa proprietà come quella dell' elasticità, ed è norma generale che più un legno oppone resistenza alla flessione senza cambiar forma, assai maggiori pesi è capace di sopportare perciò tanto meno flessibile.

La flessibilità del legno è sempre in ragione della sua età

è del suo grado di umidità, più di quest'ultima il legno è fragile. Le radici ed i giovani getti sono sempre più flessibili del fusto. I rami della quercia, del frassino e dell'olmo sono molto fragili, mentre la betulla e il salice viminale sono assai flessibili e tenaci. Segni gelati sono fragilissimi non hanno veruna tenacità e si spaccano da sé. La flessibilità viene determinata nei legnami come segue:

- I. Legname molto pieghevole il salice bianco e viminale la betulla.
- II. Pieghevoli: il ciliegio comune, l'acero, la robinia, l'olmo, il castagno, il pioppo tremula ed il sorbo selvatico. ecc.
- III. meno pieghevoli: il larice, l'abete, il tilio, il platano ecc.


Difetti dei legni

Il legno allo stato secco può presentare difetti tali da doverlo scartare tutto od in parte nell'applicazione come legname da lavoro utilizzandolo invece come combustibile.

I difetti dei legnami sono molti e si limiteremo ad descrivere i più frequenti

Spaccatura.

Quando succede nel legno nel senso raviale dovuto al prosingamento ciò che accade specialmente nei legni duri, perché in essi si asciuga prima il cuore del legno poi l'alburno, e la diminuzione del volume non è uniforme ragione per cui incomincia a spaccarsi dal centro



quercia.

(Zeichnung in einem Eichenstamm.)

Rigonfiamento e spaccatura
dal gelo.

a.-b. Spaccatura

c. Anelli ann. che hanno
sorpassato e coperto la spa-
catura.




Quercia: crescita irregolare.

Spaccature dal sole.

(Querzisse an einem Eichenstamm.)



Agglomeramento di gemme e rametti: difetto di vegetazione ritardata.



Difetto di cipollatura.

Tale difetto non pregiudica molto il legname perché può essere impiegato egualmente in tavole rimessi quando si abbia riguardo di regola lungo le spaccature più grandi.

Spaccatura dal gelo

Le spaccature dal gelo provengono dal congelamento dell'umidità nel legno. Tali spaccature sono il più delle volte in senso radiale verso l'interno e in preferenza in piante vecchie.

I fusti attaccati dal gelo si riconoscono da irregolarità e rigonfiamenti sulla superficie e possono essere attaccati così facilmente da dover tener conto come legnami difettosi.

Cipollatura

La cipollatura nelle piante si presenta sempre nella sezione sotto forma di anelli fra loro più o meno digiunti con screpolature circolari quasi sempre concentriche in certi punti assai sottili, in altri più larghe. Questo difetto si riscontra in piante vecchie causa il cattivo terreno o difetto delle radici di solito nell'abete larice e pino.

Difetto dei Rami maltagliati ed agruppamento di fibre

Le cause solite dei rami maltagliati e dell'agruppamento di fibre molte volte producono le cosiddette bugne, gruppi o macchie le quali non sono che grandi agruppamenti informi di fibra. Queste provengono da ferite o da una conseguente crescita di grande quantità di rametti o di gemme le quali

non si sviluppano oppure si sviluppano tardi in tutta vicinanza una dall'altra.

Carie o marciume

Questo difetto succede ancora per causa dei rami maltagliati o da ferite fatte sul fusto specialmente se resente dalla corteccia. Così pure anche un repentino congelamento può produrre nella pianta questo difetto di carie.


La sventra

Questa difetta hanno soggetto molte piante cedute sottoposte a continue correnti d'aria. Questa facendo girare la pianta attorno al proprio asse fa sì che si formino delle screpolature in senso radiale curvo nella guisa che succede quando si attartiglia un giovane ramo di salice.

Attortigliamento di fibre

Tale difetto si verifica quando le fibre legnose invece di essere parallele all'asse dell'albero sono avolute a spirale attorno al medesimo ragione per cui la pianta è pregiudicata. Quest'è un vizio molto comune e non è ancor ben nota la vera causa ma in anni casi in cui molti alberi di una certa località ne possono essere affetti.


Non sempre però il legno anche presentando questo vizio è rigettato ma se lo esibile per la costruzione di porte e finestre e per travi.



Difetto di rami secchi interni nel fusto.



Crescita eccentrica.



Rigonfiamento di cellule. (Grandi Malattia che si riscontra spesso nell'abete bianco.)

(Strebsdeut einer Weißtanne.)



Attortigliamento di fibre. (Ruota)


Recisione, trasporto, segatura, e conservazione dei legnami.

La recisione delle piante si fa di preferenza colla scure (mancia). In questi ultimi tempi vennero in uso anche diverse specie di seghe sia a mano che a macchina le quali però non diedero buoni risultati.

Non è indifferente la recisione di una pianta, dipendendo dalla svedutezza del boscaiolo e dal luogo ove questo viene atterrata affinché nella caduta non abbia da sperarsi il girare il taglio di una pianta da abbattersi attraverso un vallone, sopra un sasso e sempre pericolo che questa si spassi. Le piante poco frondose e di fusto storto vanno pure soggette a questi inconvenienti, soltanto persone molto pratiche in tali lavori sanno disinnegnare per bene questa operazione. I tali di divisione dei tronchi in lunghezza, nei luoghi di pianura si fanno colla sega mentre in montagna si usa la scure accioche le teste dei tronchi restino arrotondate per meglio aggigliare lo scivolamento nella disboscatura.

Gli attrezzi da boscaiolo sono ordinariamente i seguenti:
scure o mancia,
sega a due mani detta stiriana

zappino
uncino con anello



Trasporto.

I trasporti dei legnami vengono fatti nell'inverno sulla neve colle slitte e nelle altre stagioni sui carri. È falso però di conficcare ferri molto profondi nei fusti per facilitare il trasporto e solidare il carico perché i legnami con ciò vengono rovinati e sfusi in più parti.

Segatura.


Non è consigliabile segare i tronchi di piante per recise di fresco andando con ciò le tavole molto soggette alla spaccatura; sarà bene però che i fusti abbiano una stagionatura di 2-3 mesi dopo recisi in luoghi asciutti e le teste non poste ai raggi diretti del sole. È falso però di lasciar invecchiare di molto i fusti senza segarli perché il legno perde con ciò il suo colore naturale.

Stagionatura naturale.

A tutti i metodi di stagionatura praticati nei laboratori di falegnameria è da preferire il metodo di stagionatura

naturale. Le tavole segate pi mettono per 2-3 mesi in capriati osservando che le teste non appoggino strettamente sul terreno poiché le tavole verrebbero ad assorbire dell'umidità che farebbe presto deteriorare il legno. Per completare la stagionatura le tavole vengono indi stivate a grandi mucchi o cataste sovrapponendo le une alle altre con in mezzo le traversine, ed un poco distante una dall'altra nel passaggio dell'aria come pure pendenti circa il 10% per lo scorrere della pioggia. I metodi più comuni per accatastare i legnami sono i seguenti:

1 Catasta ad campelle o traversine è uno dei migliori. Per rendere il legname egualmente asciutto vengono usate di preferenza le traversine sistema Kupper sagomate col prender via diverse parti di legno semicircolare e sono le seguenti:



Traversine
sistema Kupper.

2 Catasta quadrata

3 Catasta triangolare (falsa)

Dopo una stagionatura naturale di 3-5 anni la catasta può essere sfata ed il legname messo in magazzino senza traversine. Il

legname così stagionato contiene ancora l' 8-10 % di acqua la quale si può allontanare soltanto col calore per 4-6 giorni.

I legnami cedui tagliati di fresco si conservano bene contro le spaccature nel dissecarsi, col prender via la corteccia a tratti ed a forma spirale, indi col coprire la superficie di testa con carta incolata, coh darle 1-2 mani di colore ad olio, collo spalmari di resina liquida, cera o creta.

Questi legnami per stagionarli si preferisce metterli in piedi.

Fra i metodi di stagionatura naturale va annoverato anche il sistema di dissecare le piante in piedi prima di reciderlo. Questo metodo consiste nel levare in estate alla pianta tutta la corteccia così i ramosceli e le foglie trattengono da se per un tratto di tempo una gran parte del loro sugo, si taglia la pianta in ottobre o novembre. In questo modo il legname diventa più compatto meno soggetto al tarlo, ai vermi ed ai funghi ed al calore e crescere

Stagionatura artificiale.

Si effettua la stagionatura artificiale nel collocare i legnami tagliati di fresco, nella sabbia riscaldata a 60° Celsius, nel carbone di ossa pure riscaldato alla stessa temperatura, nella torba macinata. La durata di questa immersione varia

da 10-14 giorni. Altro sistema di stagionatura artificiale consiste nel collocare i legnami in un ambiente riscaldato: aria riscaldata a 100°C. In questo modo l'acqua contenuta nei tubi gira una corrente d'aria che viene dal fuori per legname può essere quasi per intero allontanata dallo stesso. Il legname così dissecato se non viene trattato con mesai speciali di conservazione assorbe di nuovo l'umidità e subisce continue alterazioni nel calare e crescere e questa i lavori fatti con essi.

Il legname di piante giovani va più soggetto al calore e crescere che quello di piante vecchie, il legno con la corteccia va anche più soggetto al calore e crescere mentre il legno di piante morte va meno soggetto a questi cambiamenti.

Questi ambienti di aria calda chiamansi:

Camere di prosciugamento o caloriferi.

La presente figura dimostra la costruzione di un calorifero di più recente sistema:

Il sistema di riscaldamento è centrale a tubi di ferro che passa il vapore e ritorna condensato alla caldaia. Dopo di produrre la circolazione ed esce per appiattito cammino dopo essere passata per tutti gli spazi della catasta del legname messi nel calorifero. Alle volte si lascia penetrare anche una corrente di fumo legnoso che à la proprietà di produrre l'oglio di creosoto ed indurre la linfa contenuta nei legnami.


I piccoli industriali ed i tornitori dopo aver preparato i pezzi di legnami da mettere in opera gli fanno distecare per 8-10 giorni all'aria asciutta sotto il soffitto nel laboratorio di una stanza opportunamente riscaldata

Conservazione Del Legno

Come è comunemente noto il legno sottoposto agli agenti atmosferici oppure sommerso nell'acqua, o piantato nella terra, deperisce notevolmente col tempo perdendo la naturale tenacità della fibra. Variie condizioni agiscono per accelerare ad anche ritardarne l'alterazione, la quale può differire in maniera anche notevole per la medesima qualità di legno a seconda dell'età e della grossezza degli anelli. L'azione degli insetti si fa sentire in special modo nel legno secco e corrode più particolarmente l'alburno che l'interno della pianta, il clima freddo influenza moltissimo

Lavoratorio di falegnameria con camera di prosciugamento o calorifero sistema

Danneberg e Quandt in Berlino.



a. Stanzino del forno, b. Forno e caldaia, c. Camino, d. Deposito combustibile, e Lavoratorio, f. Giro d'aria calda, g-h. Entrata e circolazione d'aria, i. Tubi di ferro, k. Graticola, l-m. Tubo di scarico, n. Soffitta

sino alla conservazione e durata del legno. Il legno cresciuto sulle alture, sulle rocce dura di più di quello cresciuto in terreno argilloso.

La ricerca dei mesi atti ad impedire queste cause di deterioramento è antichissima. Gli uomini primitivi carbonizzavano superficialmente il legno che doveva essere interrato o immerso nell'acqua come al giorno d'oggi si carbonizzano le traversine delle ferrovie, le palafiti, il legname per la costruzione delle navi, i pali da siepe, i pali telegrafici e telefonici ecc.

Si usò poi per impregnarlo il bitume fuso onde rendere otturati i pori. Man mano che gli studi chimici progredirono si cercò di perfezionare questi mezzi conservativi e si ricorse agli antisettici, a sostanze cioè che avessero le proprietà di uccidere i germi della putrefazione.

Nel 1740 si impregnava il legname per conservarlo col solfato di ferro. Seguirono poi altri processi ma non ~~furono~~ sebbene inconvenienti. Indi si ricorse ad una soluzione di cloruro di zinco sottoponendo il legno ad impregnarsi entro caldaie chiuse e facendo penetrare il liquido con una forte pressione.

Altri liquidi per impregnare i legnami onde conservarli

sono i seguenti:

latte di calce
vetrioli di ferro e di rame
sale di cucina
cloruro di mercurio (velenoso)
olio di creosoto
olio di lino caldo.


Tutti i legnami impregnati di tali sostanze si lavorano con più difficoltà.

Per togliere però la linfa giova meglio lisciare il legno coll'acqua bollente ponendo col vapore l'acqua.

Per la lisciatura si fa giungere una sorgente di vapore in una cassa che racchiude il legno, il recipiente dev'essere ermeticamente chiuso.

L'acqua che si produce per la condensazione scioglie i materiali componenti la linfa e questa soluzione sgombra ^{vedi figura} mediante apposito rubinetto situato alla base del recipiente.

L'operazione è terminata quando il liquido scola senza colore. Si toglie ora il legno che viene posta a dissecare all'aria.



Apparato per la lisciatura del legno.
Sistema: Andès.


Attrezzi per la lavorazione dei legnami

Per dare ai legnami la forma desiderata si fa uso di diversi attrezzi. Gli attrezzi si distinguono: in attrezzi a mano cioè usati dalla mano dell'uomo, ed in attrezzi a macchina cioè messi da una forza che non è quella dell'uomo. La lavorazione dei legnami si effettua per mezzo:

- a.) della spaccatura
- b.) del taglio
- c.) della piegatura
- d.) della compressione

Della spaccatura.

La spaccatura dei legnami viene praticata con attrezzi a forma di cuneo, di materiale resistente, legno duro e tenace, ferro o acciaio. Il cuneo deve avere una forma regolare con eguale pendenza da ogni lato del suo asse ($10\text{--}20^\circ$). Si spaccano i legnami lungo le loro fibre conficando il cuneo in testa od ai lati di esso. Si spaccano i legnami per uso combustibile, legno per la fabbricazione dei fiammiferi, legni per stanghe di scale a piombo, per strumenti musicali a corda, soste da letto, doghe da botti scandole da coperto ecc.



Del taglio.

Si lavorano i legnami tagliandoli con attrezzi bene affilati. Uno degli attrezzi più importanti fra i molti che descriveremmo per tagliare vi è la pialla. L'effetto della pialla dipende da più elementi i quali sono: la larghezza del ferro, l'inclinazione di esso e la superficie da piallarsi.

Tre sono gli angoli di operazione della pialla e cioè: a) angolo di taglio, b) angolo di posizione, c) angolo di affilatura.

Quando il ferro è l'angolo di taglio (a) sull'ordinaria inclinazione di 45° il legno si stacca a lunghi trucioli ed il ferro agisce tagliando; quando più invece l'angolo di taglio di un ferro s'avvicina ai 90° esso agisce raschiando.

L'angolo di posizione (b) varia da 0 a 90° a seconda dello scopo e dell'uso che si vuol ottenere dalla pialla.

L'angolo di affilatura (c) che di solito si effettua su una pendenza di circa 20° quantunque il ferro penetri

e tagli il legno con più facilità non resiste però al tatto contro i legni ramosi, di vena storta e duri e si spezza. Per rendere più resistente il ferro di solito si fa in esso una seconda faccetta di forma più ottusa con una pendenza di $30\text{--}35^\circ$.



Il grado di attività di un ferro dipende dalla direzione in cui viene esercitata sul legno e cioè:


- longitudinalmente
- traversalmente
- in testa di esso.

Nella direzione (a) il legno si lavora con facilità ed il taglio diventa liscio.

Nella direzione (b) il taglio risulta ruvido.

Nella direzione (c) si lavora con difficoltà.


Gli attrezzi per tagliare i legnami sono di parecchie specie sia a mano che a macchina come si vedrà nel corso della nostra tecnologia.



Della piegatura

Sotto piegatura s'intende quella operazione colla quale si dà al legname altra forma che non è la naturale.

La piegatura dei legnami di solito si fa nel senso longitudinale. Il legno secco che ha perduto un certo grado di umidità è meno elastico, perciò meno pieghevole. Per ottenere sul legname la pieghevolezza è necessario imprimere in questo dell' umidità e del calore. Si effettua ciò cuocendolo nell' acqua o facendo penetrare in esso del vapore acqueo. Prima di tutto il legname deve essere lavorato. L'operazione viene eseguita quando il legno è ancor caldo, in forme apposite di ghisa e di ferro, e per impedire la lacerazione ormeggiatura della curva esterna si tiene appoggiata sul legno una lama di metallo. Si lascia il legno nelle forme finché è perfettamente asciutto. Il metodo di piegare il legname venne inventato nello scorso secolo da un certo Thonet di Vienna e venne usato per sedie ed altri mobili, legni per la costruzione delle navi, gavelli da ruota, slitte e sci, cerchi e doghi da botta, bastoni da passeggio e da ombrello.



ESEMPIO DI
APPARATO PER
LA PIEGATURA
DEI LEGNAMI.




Della compressione
È utilissimo in
molteplici casi
avere di legno
plastico. L'acido
cloridico diluito
spinto nelle
cellule prende il
legno tenere con
un certo grado
di pastosità.
Nella compressione
esso diminuisce
di circa $\frac{1}{3}$
del suo del suo
primo volume.
Le fibre si
avvicinano una
all'altra senza rompersi. Se formello stampi che danno
l'impressione al legno devono essere di ferro o di acciaio.
Soprattutto plastici i legnami di riva in lungo e di testa e
dopo completa desecrazione riceve sostanze che lo indurisce,
come vetro liquido, silice di recente preparazione come pure

Della compressione
È utilissimo in
molteplici casi
avere di legno
plastico. L'acido
cloridico diluito
spinto nelle
cellule prende il
legno tenere con
un certo grado
di pastosità.

Nella compressione
esso diminuisce
di circa $\frac{1}{3}$
del suo del suo
primo volume.
Le fibre si
avvicinano una
all'altra senza rompersi.

colorazioni e lucido. Si usa per specchi di mobili
che danno l'apparenza dell'intaglio, sedili di sedie,
figure a basso rilievo e profili di cornici.




ATTACCHETTO A STAMPFO


Ostrumenti di misurazione.

Per misurare servono le misure
metriche, metro a stanghetta, a piegature,
ad aselli, cordelli a nastro e diverse
specie di compassi


METRO A STANGHETTA




MET. A PIEGATURA
O DA TASCA



CORDELLA METRICA



COMPASSO
PER
CILINDRI



COMPASSO
PER
RUOTI



COMPASSO
PER
DIRITTO




COMPASSO
A
RUOTA CON
VITE





COMPASSO
CURVO
PER
TORNITURA

COMPASSO CURVO CON FERMAGLIO PER TORITORI



COMPASSO A STANGHETTA


COMPASSO PER OVALI



GRAFFETO A PUNTA.




GRAFFETO DA TAGLIO



GRAFFETO AMERICANO A DOPPIA PUNTA



SQUADRA



SQUADRA A SPIZZATURA
OPPURE 45°



SQUADRA A 45°

SQUADRA PIEGATORIA



LIVELLO TRIANGOLARE
A PALLE op:
ARCHIPENDOLO
ARCHI PENZOLO.

